




**WS**  
PRODUCTS

**VOEGMORTEL EASY FINE  
BASALT**

WATERDOORLATEND  
VOOR VOEGBREEDTES VANAF 3 MM

**15 kg**



0.002021.009369

# WS VOEGMORTEL EASY FINE WATERDOORLATEND

## Omschrijving

WS Voegmortel Easy Fine is een waterdoorlatend voegmiddel. WS Voegmortel Easy Fine is geschikt voor het invoegen van smalle voegen vanaf 3 mm breedte met voetgangersbelasting en garage opritten. WS Voegmortel Easy Fine is niet alleen waterdoorlatend, maar ook bestand tegen vorst en strooizout. Oppervlakken die met WS Voegmortel Easy Fine worden gevoegd, moeten worden gereinigd met een geschikte steenreiniger (zoals WS Advance) en veel water, maar niet met een hogedrukreiniger.

## Toepassing

WS Voegmortel Easy Fine is een kant-en-klare voegmortel en is snel en eenvoudig te verwerken onder uiteenlopende weersomstandigheden. De temperatuur van de ondergrond dient minimaal +5 °C te bedragen.

## Vorbereidingen

Reinig de voegen tot op minimaal 20 mm diepte. Zorg ervoor dat ook het oppervlak zelf goed schoongemaakt is voordat u begint met het voegen. Het gebied intensief nat maken tot verzadiging. Voor nieuwe verharde oppervlakken adviseren wij het gebruik van WS Voegkruisjes voor een gelijkmatig voegpatroon.

## Verwerking

1. Houdt het oppervlak tijdens het aanbrengen nat door regelmatig te sproeien. Gebruik schoon gereedschap en controleer dit regelmatig tijdens de verwerking.
2. Breng het materiaal aan met de WS Vloertrekker en/of WS Voegmaatje. Daarna kan verder geveegd worden met de WS Kokosbezem voor de eindreiniging. Veeg steeds diagonaal ten opzichte van de voegen. Zorg ervoor dat er geen restmateriaal achterblijft op het oppervlak.
3. Gebruik opgeveegd voegmateriaal niet opnieuw. Regen is geen probleem. Gelieve echter niet te voegen als er hevige regen en/of luchtvochtigheid wordt aangekondigd.
4. Afhankelijk van de buitentemperatuur kan het oppervlak vrij betreden worden na 2 tot 3 dagen. Het oppervlak is na 5 tot 7 dagen volledig uitgehard.

## Let op

Werk grondig en schoon! Controleer regelmatig of de voegen tot de onderzijde zijn gevuld. Reinig altijd de zolen van de schoenen tijdens het werk. Regen en kou verlengt de uitharding.

Vul de voegen volledig! Gebruik daarom altijd de WS Voegenroller om de voegmortel te verdichten.

## TECHNISCHE GEGEVENS

### Geschikt voor

Natuursteen  
Betontegels  
Keramische tegels

### Technische gegevens

Voor voegbreedtes vanaf 3 mm  
Voor voegdieptes vanaf 20 mm  
Waterdoorlatend  
Zelfverdichtend  
Met water verwerkbaar  
Ondergrond minimaal +5 °C  
tot maximaal +25 °C



Admiraal Helfrichweg 5  
2315 VC Leiden  
info@wsproducts.nl  
www.wsproducts.nl

15 kg